



TEAK-OLJE

HUILE POUR TECK

SPECIAL MOBILIER DE JARDIN

Description	Protège et nourrit le bois en profondeur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Conserve la beauté naturelle du bois. • Aspect mat naturel. • Ne noircit pas.
Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. Horizontale/Verticale. • Bois exotiques : Teck et autres essences utilisées pour le mobilier de jardin hors Keruing.
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Alkyde Solvant type : White-Spirit Densité (à + 20°C) : 0.8 ± 0.05 Viscosité : Fluide Extrait sec : 39 ± 1 Point d'éclair : PE > 60°C Conditionnements : 1 L COV : 540 g par litre</p>
Recommandation avant l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec-hygro-métrie maxi du bois 18 %) avant application du TEAK-OLJE. • Une préparation du support décrite dans le paragraphe ci-dessous est indispensable pour un résultat optimal.
Préparation du support	<p>Les bois exotiques sont denses, contiennent des huiles naturelles et sont dans la plupart du temps "glacés" dans un souci d'esthétique. Ces différents paramètres empêchent une parfaite pénétration des produits de protection.</p> <p>Bois neufs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laisser le bois 6 mois aux intempéries pour obtenir un déglacage et un dégraissage naturels. Si nécessaire nettoyer à l'aide du NET-TROL®* avant l'application du TEAK-OLJE. <p><i>OU</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dégraisser le support à l'alcool dénaturé (alcool à brûler) avec plusieurs chiffons non pelucheux. • Procéder à un égrenage du bois dans le sens des fibres du bois avec un papier abrasif grain 100 maxi afin d'ouvrir les pores du bois. • Dépoussiérer soigneusement. <p>Bois vieux, tachés ou noircis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le bois n'a jamais subi aucune protection (huile ou autre). <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer au NET-TROL®*. • Égrener si nécessaire (grain 100) puis dépoussiérer. 2. Le bois a déjà subi antérieurement une protection non filmogène (huile ou autre). <ul style="list-style-type: none"> • Déshuiler préalablement le support à l'AQUANETT®* • Décontaminer et nettoyer le support au NET-TROL®*. • Égrener si nécessaire (grain 100 maxi) puis dépoussiérer. <p>Bois anciennement lasurés, vernis,... :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Décaper le bois avec le système DILUNETT®* + NET-TROL®* et égrener (grain 100). <p>Note : demander à notre Assistance Technique un mode opératoire.</p>

Application	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. • Appliquer une couche de TEAK-OLJE. Laisser pénétrer le produit pendant 15-20 minutes. • Renouveler l'opération avec une 2ème couche en prenant garde de ne pas laisser sécher entre les couches (application frais sur frais). • Après pénétration de la 2ème couche (15-20 minutes), essuyer, avec un chiffon sec non pelucheux, le produit en excès pour éviter toute trace de brillance. <p>Note : En extérieur l'aspect huilé du TEAK-OLJE, disparaît progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l'exposition au soleil. Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps passer à la maintenance.</p>
Matériel d'application	Pinceau, brosse, rouleau, pistolet.
Nettoyage du matériel	White-Spirit.
Rendement	5 à 7 m ² /L par couche.
Maintenance	Appliquer une seule couche sur le support à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou en pulvérisation. Le TEAK-OLJE ne noircit pas, ne s'écaille pas; Par conséquent il ne nécessite aucun ponçage, déshuilage ou décapage préalable avant l'entretien.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. Les faire sécher à plat au préalable. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Février 2018

* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**